

Lieferverzeichnis

März 2021/G (Gesteinsmehl)



Betonsorten nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Betoneigenschaften														Expositionsklassen		
CEM II/A-LI 32,5 R	CEM II/A-LI 42,5 R	Festigkeitsklasse C		Gesteinsmehl	Konsistenzklasse	Prüfalter in Tagen	w/z Wert	Fließmittel	Verzögerer	Luftporen	Pumpfähig	Überwachungs-klasse	Festigkeitsentwicklung	Feuchtigkeitsklasse		
Abrufnummer																
Größtkorn 32 mm																
116	116H	25/30		•	F4	28	0,55	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
117	117H	30/37		•	F3	28	0,55	•			•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1 XM2 ²⁾
	118H	35/45		•	F3	28	0,45	•	•		•	2	m	m	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾ XM3 ²⁾
	118HF4	35/45		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	m	m	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾
	119H	40/50		•	F3	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 u. DIN Fachbericht 129																
516	516H	25/30		•	F4	28	0,60	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
	516F5	25/30		•	F5	28	0,60	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
	517H	30/37		•	F4	28	0,50	•			•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1
Größtkorn 16 mm																
126	126H	25/30		•	F4	28	0,55	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
127	127H	30/37		•	F3	28	0,55	•			•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1 XM2 ²⁾
127F6	127HF6	30/37		•	F6	28	0,55	•	•		•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1 XM2 ²⁾
	128H	35/45		•	F3	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾ XM3 ²⁾	
	128HF4	35/45		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾ XM3 ²⁾	
	129H	40/50		•	F3	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
	900H	45/55		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
	910H	50/60		•	F3	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 u. DIN Fachbericht 129																
526	526H	25/30		•	F4	28	0,60	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
	526F5	25/30		•	F5	28	0,60	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
	527H	30/37		•	F4	28	0,50	•			•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1
Größtkorn 8 mm																
130	130H	25/30		•	F4	28	0,55	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾
131	131H	30/37		•	F4	28	0,55	•			•	2	m	m	WA	XC4 XD1 XF1 XA1 XM2 ²⁾
	132H	35/45		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
	134H	45/55		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
	135H	50/60		•	F4	28	0,45	•	•		•	2	s	WA	XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 ²⁾	
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 u. DIN Fachbericht 129																
530		25/30		•	F4	28	0,50	•			•	1	m	m	WA	XC4 XF1 XA1 ¹⁾

¹⁾ Bei Verwendung der Expositionsklasse XA1 ist die Überwachungs-klasse 2 erforderlich.

²⁾ Die Vorschriften der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 sind zusätzlich zu beachten.

Betonlabor: Haberhüslestraße 7, 88400 Biberach, Tel. 07351 - 7859, Fax 07351 - 199928

a+b Asphalt- und Betonmischwerke GmbH & Co. KG

Email: info@asphalt-und-beton.de

Web: www.asphalt-und-beton.de

Winterstetter Weg 20, 88456 Ingoldingen

Tel. 07355 - 9303-0

Fax 07355 - 9303-40